



FEP

Properties	Unit	Method	Value
Physical - Mechanical			
Density	g/cm ³	ASTM D792	2,14 - 2,17
Hardness Shore D	points	ASTM D2240	57 - 62
Tensile strength	MPa	ASTM D638	20 - 25
Elongation at break	%	ASTM D638	250 - 350
Thermal			
Melting point	°C	/	260 - 270
Thermal expansion coefficient (linear) 25 - 100°C	10 ⁻⁵ /°C	ASTM D696	8 - 10
Electrical			
Dielectric strength	KV/mm	ASTM D49	20 - 30

I dati qui forniti derivano da test di laboratorio e vengono offerti come possibile ed utile suggerimento al progettista.
Scostamenti rispetto ai valori indicati possono verificarsi senza che ciò costituisca pregiudizio di qualità o motivo di rifiuto.